

БЕТОЛЮКС краска для полов**BETOLUX**
Код 270-серия

Тип	Уретано- алкидная краска.
Область применения	<p>Предназначена для окраски бетонных поверхностей внутри и вне помещений. Применима также для металлических, деревянных и древесно-стружечных поверхностей. Наружные металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой.</p> <p>Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию полов в жилых, торговых и складских помещениях, подвалах, балконах, банях, умывальнях, гаражах, бытовых помещениях и т.п.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По бетону - 7-9 м ² /л, по металлу и дереву - 9-11 м ² /л.
Сухой остаток	около 50 %.
Плотность	1,0 - 1,2 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - около 1 - 2 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова к эксплуатации через сутки, однако, выдерживает сильное механическое воздействие только через несколько суток.
Блеск	Глянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогу "Латтиамааливярикартта" для полов. Колеруется также в отмеченные буквами А и С цвета в каталоге "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость	Хорошая.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Стойкость к растворителям	Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт, неустойчива к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Хорошая.
Светостойкость	Хорошая.
Термостойкость	120 °С, светлые оттенки желтеют при высоких температурах.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/3 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

БЕТОЛЮКС краска для полов**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Сухие, выдержанные не меньше одного месяца после укладки бетонные поверхности при необходимости обезжирить и очистить от загрязнений промывкой эмульсией, затем тщательно промыть водой. Слой цементного клея удалить шлифованием. Деревянные поверхности очистить и обезжирить. При необходимости загрунтовать их грунтовкой Еху. Очистить и обезжирить металлические поверхности уайт-спиритом, удалить ржавчину скребком и щеткой. При необходимости загрунтовать металл противокоррозионной грунтовкой Ростекс.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 1 - 2 слоями. При нанесении в двух слоях лоя первого слоя разводить уайт-спиритом на 20-30 %. Покрывную окраску можно производить через сутки неразбавленной или слегка разбавленной краской.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Содержит уайт-спирит.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.