

ЭМПИР краска для мебели**EMPIRE**
Код 550-серия

Тип	Тиксотропная (желеобразная) алкидная краска.
Область применения	<p>Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесно-стружечных и -волоконистых плит внутри и вне помещений согласно инструкции по применению. Эмпир хорошо выравняется по поверхности и легко наносится кистью.</p> <p>Применяется для окраски мебели, дверей, оконных переплетов внутри здания, радиаторов, садовой мебели и т.д.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	50-55 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,0 - 1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 (при распылении Растворитель 1032).
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Полуматовый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется по каталогу "Мониколор Нова".
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Химстойкость	Выдерживает умеренное воздействие газов и пыли химикатов.
Термостойкость	90 °С (светлые оттенки желтеют под длительным воздействием теплоты).
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	Базисы: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Стандартные цвета: 1/3 л.

ЭМПИР краска для мебели**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой Еху. Металлические, оцинкованные и алюминиевые поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Однако, алюминиевые поверхности снаружи во влажных помещениях следует грунтовать противокоррозионной грунтовкой Ростекс Супер.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпаклевкой Спаккели.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Эмпир обычно не смешивать перед применением. Однако, если краска требует смешивания (например, при разбавлении), дать простоять перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.