

KARAT**KARAT**
Код 405-серия

Тип	Тиксотропная (желеобразная) алкидная краска с низким содержанием растворителей и слабым запахом. Обладает высокой укрывистостью и наполняемостью.
Область применения	Применяется для окраски деревянных, древесно-стружечных и древесно-волокнистых поверхностей внутри помещений. Тиксотропная краска Карат легко наносится кистью, она не образует подтеков и хорошо выравнивается по поверхности. Применяется для окраски дверей, оконных переплетов внутри здания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	15-20 м ² /л.
Сухой остаток	прим. 70 %.
Плотность	1,4-1,5 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 (при распылении растворитель 1032).
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	До отлипа - 7 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Окончательное отверждение через 2 - 4 суток.
Блеск	Полуглянцевый.
Базис	АМ.
Цвет	Белый. Большинство цветов каталога "Мониколор Нова" на базисе А. При колеровке по базе АМ необходимо добавлять паст на 1,5 раза больше чем указано в рецептуре на базу А.
Стойкость к мытью	Выдерживает больше 5000 проходов щеткой со всеми обычными моющими средствами.
Стойкость к растворителям	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	0,225л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

АО ТИККУРИЛА Пэйнтс

КАРАТ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой Отекс или Еху.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить алкидной шпаклевкой Спаккели, отшлифовать зашпаклеванные места и удалить пыль от шлифовки. При необходимости загрунтовать алкидной грунтовкой Отекс или Еху.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Если краска требует перемешивания перед применением (например, при разбавлении), дать постоять примерно на час перед нанесением для восстановления тиксотропности. При необходимости для нанесения кистью разводить уайт-спиритом, а для распыления - растворителем 1032. Наносить кистью, валиком или распылением.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

Очистка окрашенных поверхностей

Грязные поверхности можно очистить нейтральным или слабо щелочным (рН 7 - 10) моющим составом, при помощи губки или ткани.

Ремонтная окраска

Если поверхность ранее окрашена алкидной краской Карат, то ремонтную окраску можно совершить всеми красками, совместимыми с алкидными покрытиями. См. пункт Предварительная обработка.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.