

КЕВЮТ- РАЭ декоративное покрытие**KEVYT RAE**

Код 231 0201

Тип	Латексное покрытие на основе акрилата.
Область применения	Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесно-волоконистых, древесно-стружечных и гипсовых плит, а также обоев внутри зданий. Дает поверхности рельефный, подобный штукатурке вид. Для создания различных текстур можно применять специальные валики, щетки и шпатели. Применяется для окраски стен и потолков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	1-1,5 м ² /л.
Сухой остаток	45 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или валиком. Рекомендуется употреблять специальный валик для декоративной окраски.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	1-5 часов в зависимости от толщины пленки. Следующий слой можно наносить через сутки. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки.
Блеск	Матовый.
Базис	АР.
Цвет	Белый. Колеруется в светлые оттенки каталога "Мониколор Нова". Для колеровки употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. При желании получить более темную поверхность, готовое покрытие из Кевют-Рае окрашивают латексной краской, например, Эко-Джокер.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Стойкость к растворителям	Устойчиво к вытиранию слабыми растворителями.
Термостойкость	80 °С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	2,7 л, 9 л.

КЕВЮТ- РАЭ декоративное покрытие**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Новые неокрашенные поверхности:**

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить неровности легкой шпатлевкой серии Престо. Загрунтовать оклеенные обоями поверхности, ДВП и ДСП универсальной грунтовкой Луя. Бетонные, оштукатуренные и кирпичные поверхности и гипсовые плиты можно окрашивать прямо декоративным покрытием Кевют Раэ. Если обои отстают легко их следует полностью снять.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. При необходимости, выправить поверхность легкой шпатлевкой серии Престо. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.

Окраска

Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой. Для отделки поверхности можно использовать специальные валики, губки, щетки, пальцы. Наносить покрытие по направлению сверху вниз (на стеновые поверхности) в 1-2 ровных, толстых слоя полосами шириной 30-40 см примерно на 1 кв.м. за раз. Сделать окончательный узор незамедлительно после того. Во избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованного покрытия.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Выполнять окрасочные работы тщательно и осторожно, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.

По покрытию имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.