

ШПАКЛЕВКА КОЛОВУУД

COLOWOOD PUUKITTI

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая специальная шпаклевка. Сухая поверхность, обработанная шпаклевкой COLOWOOD, выглядит как необработанная древесная поверхность (береза, сучки березы, махагоны сосна, сучки сосны, бук, дуб, сучки дуба и белый).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ

Шпаклевка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Применяется для шпатлевания и выравнивания отверстий деревянных поверхностей внутри помещения.
- ◆ Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей, панельных стен и крыш и других деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	Около 67% по объему и 83% по весу.
Плотность	1,98 – 2,06 кг/л.
Теоретический расход	6 – 7 м ² /л (100 µm).
Способ нанесения	Шпатель.
Время высыхания	Тонкое шпатлевание можно отшлифовать через примерно 4 часа. Более глубокое шпатлевание через день.
Разбавитель	Вода.
Очистка инструментов	Вода.
Цвет	Береза, сучки березы, махагоны, сосна, сучки сосны, бук, дуб, сучки дуба и белый.

ШПАКЛЕВКА КОЛОВУУД

COLOWOOD PUUKITTI

Применение

Удалить грязь, пыль и отслаивающиеся части поверхности. Нанести шпаклевку COLOWOOD шпателем. Разбавить при необходимости водой. Замазать большие отверстия два или несколько раз. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Замазываемую поверхность можно нанести, например морилкой DICCO COLOR. Лакировать, например с каталитными лаками серий AKVI TOPAS, AKVI COMBI или MERIT.

Условия при работе

Поверхность должна быть сухой и температура не менее +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

VOC

Содержание летучих органических веществ составляет до 20 ± 10 г/л.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

Только для профессионального применения.

eke270603/tmk240403/007 2074, 2075, 2083, 2077, 2076, 2080, 2079, 2078, 2081