

ЛУЯ покрывная краска**LUJA pintamaali**
Код 804- и 805-серии

Тип	Латексная краска на акрилатной основе. Содержит противогрибковый компонент.
Область применения	<p>Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, а также древесно-стружечных и -волоконистых плит внутри зданий. Применима также для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными красками.</p> <p>Применяется для окраски стен и потолков во влажных помещениях и других помещениях, где от поверхности требуется стойкость к мытью и износу, например, в передних, лестничных клетках, больницах и т.д.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На непитьвающие поверхности 7-10 м ² /л, На питьвающие поверхности 5-8 м ² /л.
Сухой остаток	38-40 %.
Плотность	1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	До отлипа - 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.
Блеск	Полуглянцевый (805-), полуматовый (804-).
Базис	А и С.
Цвет	Согласно гамме "Мониколор Нова".
Стойкость к мытью	Отличная, выдерживает более 10.000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемым в больницах.
Химстойкость	Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту и денатурату.
Термостойкость	70 °С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

ЛУЯ покрывная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистить поверхности от пыли и грязи. Загрунтовать универсальной грунтовкой Луя.

Окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой Престо, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.

Влажные помещения:

Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством Маалипесу, а заплесневелые участки гипохлоритным раствором Хомеенпойсто 1. Затем тщательно промыть чистой водой. Твердые, глянцевые слои старой краски отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить влагостойкой шпатлевкой Престо ЛВ или влагостойкой шпатлевкой Спаккели, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой Луя. Окраску можно производить через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.

По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.