

ЛУЯ влагоизоляционная грунтовка**LUJA kosteussulku**

Код 005 3457

Тип	Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка, образующая особенно плотную пленку. Содержит противогрибковый компонент.
Область применения	Предназначена для влагоизоляционных работ при применении системы окраски Луя для влажных помещений. Наносится на выровненные влагостойкой шпатлевкой Престо ЛВ поверхности, разного рода строительные плиты, стекловолоконные обои и т.д. Применяется для грунтования стен и потолков внутри зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	4-8 м ² /л в неразбавленном виде.
Сухой остаток	39 %.
Плотность	ок. 1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	До отлипа - ок. 4 часа. Окраску можно производить через 1-4 часа покрывной краской Луя.
Цвет	Прозрачно-зеленый.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	3 л и 10 л.

ЛУЯ влагоизоляционная грунтовка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Очистить поверхности от пыли и грязи. Заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным раствором Хомеенпойсто 1, затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Глянцевое старое л/к покрытие отшлифовать до матового состояния. Бетонные, оштукатуренные и т.п. поверхности выровнять влагостойкой шпатлевкой Престо ЛВ. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Условия при грунтовании	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 10 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.
Грунтовка	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку двумя слоями. Дать высохнуть 1-4 часа до нанесения второго слоя. При применении стекловолоконистых обоев Яссятекс, второй слой грунтовки наносится на обои. Окрасить покрывной краской Луя через 1-4 часа после нанесения второго слоя грунтовки.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.