

МААЛАРИН ВАЛКОЛАККА**MAALARIN VALKOLAKKA**

Код 400- И 470-серия

Тип	Алкидная краска.
Область применения	Предназначена для окраски деревянных, древесно-стружечных и древесно-волокнистых поверхностей внутри зданий. Применяется для окраски дверей, оконных рам и мебели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	50 %.
Плотность	1,2 - 1,3 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - около 4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность считается готовой к эксплуатации через сутки.
Блеск	Глянцевый (400-), полуматовый (470-).
Базис	А.
Цвет	Белый, а также отмеченные буквой А цвета в каталоге "Мониколор Нова".
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Устойчива к обычным моющим средствам.
Стойкость к растворителям	Выдерживает скипидар, уайт-спирит и хозяйственный спирт, неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные, животные и смазочные масла.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, (глянцевая краска также по а л).

МААЛАРИН ВАЛКОЛАККА**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная
подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Загрунтовать грунтовкой Eхu.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Выправить неровности алкидной шпатлевкой Спаккели. Высохшую шпатлевку шлифовать и пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой Eхu.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Мааларин Валколакка обычно не перемешивают. Если перемешивание требуется, например, при разбавлении, краска должна постоять некоторое время для восстановления тиксотропности, нужной для нанесения кистью. При необходимости, для нанесения кистью разбавить краску уайт-спиритом, а для распыления - растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.

**Очистка
инструментов**

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.