

МИРАНОЛ**MIRANOL**
Код 600-серия

Тип	Алкидная краска универсального применения.
Область применения и свойства краски	Предназначена для окраски металлических и деревянных поверхностей, древесноволокнистых и -стружечных плит внутри и вне помещений. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных переплетов внутри здания, рабочих инструментов, лодок, велосипедов, высеков и др.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По металлу 12-14 м ² /л, по гладкому дереву 10-12 м ² /л
Сухой остаток	50 %.
Плотность	0,95-1,3 кг/л, в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050 или растворитель 1032 для распыления.
Способ нанесения	Наносится кистью, погружением или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,009" - 0,013", т.е. 0,230 - 0,330 мм и разбавить на 0 - 10 % (при распылении толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм).
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50 %	От пыли - 3- 4 ч. Следующий слой можно наносить через сутки.
Блеск	Высокоглянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Колеруется по каталогам "Миранол" и "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морской и промышленной среде.
Износостойкость	Хорошая
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и густые смазки.
Светостойкость	Хорошая.
Термостойкость	120°С, светлые цвета в некоторой мере желтеют при повышенных температурах.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	Стандартные цвета по 1/10 л, 1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л. Базисные краски 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

МИРАНОЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, ДВП и ДСП покрыть грунтовкой Еху или Эма или адгезионной грунтовкой Отекс. Металлические поверхности в сухих помещениях можно окрасить краской Миранол без предварительного грунтования. В остальных случаях для грунтования рекомендуется применять противокоррозионную грунтовку Ростекс. Оцинкованные и алюминиевые поверхности покрыть грунтовкой Ростекс Супер. Алюминиевые поверхности перед грунтованием зашкурить.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Впадины и неровности выправить алкидной шпаклевкой Спаккели. Загрунтовать дефектные участки грунтовкой Еху, Эма или Отекс.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура изделия, краски и воздуха должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Внимание! Высыхание при вышеуказанных предельных условиях явно медленнее, чем при оптимальных условиях, т.е. при температуре +23°С и относительной влажности 50 %. Миранол темных цветов, колерованных пастами Мониколор, медленнее всего высыхает.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости для нанесения кистью развести Уайт-спиритом 1050, а для распыления - растворителем 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.