

**ОКСАЛАККА****OKSALAKKA**

Код 005 1940

<b>Тип</b>	Лак для обработки сучков.
<b>Область применения</b>	Лак специального применения для внутренних и наружных работ, предназначенный для замедления перехода смолы из сучков сквозь окрашенную поверхность.  Применяется для изоляции сучков и смолы на деревянных поверхностях из хвойных пород.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Плотность</b>	ок. 0,8 кг/л.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью.
<b>Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %</b>	15 - 30 минут.
<b>Цвет</b>	Бесцветный.
<b>Хранение</b>	Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах.
<b>Тара</b>	1/3 л, 1 л, 3 л.

**ОКСАЛАККА****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Предварительная подготовка** Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Наружные деревянные поверхности обработать антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похьюсте перед лакировкой.

**Условия при обработке** Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.

**Обработка** Наносить Оксалакку в сучки и смолистые участки в 1-2 слоя перед окраской.

**Очистка инструментов** Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1029.

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит этанол.

**ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.**

Предотвратить вдыхание пара растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. Отградить от очагов воспламенения - курение запрещено. Предотвратить искрение, вызванное статическим электричеством.

По лаку имеется паспорт безопасности.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.