

ОТЕКС адгезионная грунтовка**ОТЕХ**
Код 203-серия

Тип	Адгезионная грунтовка быстрого высыхания на алкидной основе.
Область применения	<p>Применяется в качестве грунтовки и вторичной грунтовки для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей, древесно-волоконных и -стружечных плит. ОТЕКС обладает хорошей адгезией также к проблематичным поверхностям, например, стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, а также поверхности, окрашенные алкидной краской или краской кислотного отверждения.</p> <p>Применяется для грунтования мебели, дверей, оконных переплетов и стен внутри здания, а также наружных оконных переплетов, окрашенных ранее краской кислотного отверждения или на полиуретановой основе.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-10 м ² /л.
Сухой остаток	48 %.
Плотность	1,4 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050, или Растворитель 1032 для распыления
Способ нанесения	<p>Наносится кистью, распылением или валиком.</p> <p>При распылении под высоким давлением применять сопло 0,011"-0,015", т.е. 0,280-0,380 мм. Допускается разбавить до 10%.</p>
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	<p>От пыли - 1 час.</p> <p>Шлифование или покрытие можно производить через сутки.</p>
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	АР и С.
Цвет	Можно колеровать в цвета, отмеченные буквами А и С в гамме цветов "Мониколор Нова". Оттенки могут иметь незначительные отклонения по цвету от эталона. Базис АР можно применять как белую краску или для колеровки. Базис С назначен лишь для колеровки.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В плотно закрытой или неполной таре грунтовка не выдерживает длительного хранения.
Тара	1/3 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ОТЕКС адгезионная грунтовка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистить поверхность от грязи и пыли.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При необходимости, для нанесения кистью разводить Уайт-спиритом 1050, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить грунтовку кистью, валиком или распылением.

Отекс адгезионная грунтовка прекрасно выравнивается, благодаря чему шлифовка часто не нужна. При желании получить особенно гладкую поверхность, шлифовку можно производить сухой тонкой шлифбумагой.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА**ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.**

Содержит уайт-спирит.

Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.

По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.