

ПАНЕЛИ-ЯССЯ защитный состав**PANEELI-ÄSSÄ HIRSIKUOJA**

Код 847 6404

Тип	Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе.
Область применения	Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри зданий. Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность. Содержит компоненты против синевы и плесени. Применяется для стен и потолков и т.д..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-12 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 16 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - ок. 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа.
Блеск	Полуматовый.
Базис	EP.
Цвет	Согласно гамме "Колеруемые лаки".
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ПАНЕЛИ-ЯССЯ защитный состав**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и грязи. При необходимости, шлифовать шероховатую деревянную поверхность перед покрытием. Пыль от шлифовки удалить.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.
Окраска	Перед применением состав тщательно перемешать, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, развести водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава, для проверки оттенка рекомендуется проводить контрольную выкраску на отдельную доску. Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Обычно желаемый конечный результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей - несколько досок за раз.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.