

ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак**PARKETTI-ÄSSÄ** pohjalakka

Код 005 3913

Тип	Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой основе.
Область применения	Предназначен для грунтования отшлифованных деревянных поверхностей под покрывной лак Паркетти-Ясса. Применяется для паркетных и дощатых полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	15-20 м ² /л на однослойное нанесение стальным шпателем.
Сухой остаток	ок. 35 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	При необходимости разбавляется водой.
Способ нанесения	Наносится в тонкий слой шпателем из нержавеющей стали.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	См. инструкцию по применению.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.

ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при лакировке	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.
Шлифовка и заделка	<p>Проводимая согласно инструкции шлифовка уменьшает расход лака и ускоряет высыхание. Если деревянная поверхность остается слишком шероховатой, древесина впитывает много лака, вследствие чего увеличивается расход и замедляется высыхание.</p> <p>Отшлифовать паркетные и дощатые полы до гладкого состояния шлифовальной машиной. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготавливаемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через час шлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой m 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.</p>
Лакировка	<p>Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и наносить в тонкий слой шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины. Дать высохнуть около часа. При необходимости отшлифовать поверхность (шкуркой m 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Наносить еще 1-2 слоя грунтовочного лака, причем дать поверхности просохнуть 30-60 минут до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака наносить 2-3 слоя покрывного лака Паркетти-Ясса.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По лаку имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.