

ПЕСТО**PESTO**
Код 540-серия

Тип	Стойкая к мытью алкидная краска.
Область применения	Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесно-волоконных и -стружечных плит внутри помещения. Применяется для окраски стен и потолков, требующихся частого мытья, а также дверей, мебели, батарей отопления и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	около 52 %.
Плотность	1,0 - 1,4 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,013"-0,018", т.е. 0,330-0,460 мм. Допускается разбавить до 5%.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 3 часа. Шлифование или покрытие можно производить через сутки.
Блеск	Полуматовый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогу "Мониколор Нова".
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Отличная при применении всех обычных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатуре, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Термостойкость	120 °С, светлые цвета желтеют при длительной высокой температуре.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/3 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ПЕСТО**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Обезжирить и очистить поверхность от грязи и пыли. Оштукатуренные, зашпаклеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовать Универсальной грунтовкой Луя, деревянные и гипсовые поверхности грунтовкой Еху, ДВП и ДСП - грунтовкой Эма, металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности - противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Алюминиевые поверхности отшлифовать до грунтовки.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Выровнять требующиеся ремонта участки универсальной шпаклевкой Спаккели, или выправить неровности алкидной шпаклевкой Спаккели. Заделанные участки отшлифовать, пыль удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разводить Уайт-спиритом 1050. Наносить кистью, валиком или распылением в 1 - 2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Содержит уайт-спирит.

Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.

По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.