

ПЕТСИЛАККА**PETSILAKKA**

Код 005 0020-0023

Тип	Цветный алкидный лак.
Область применения	Предназначен для лакировки деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи здания согласно инструкции по применению Применяется для лакировки мебели, дверей, лестницей, перил, лодок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-14 м ² /л. Расход лака колеблется в зависимости от требуемого оттенка.
Сухой остаток	38 %.
Плотность	0,9 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 4 часа. Для обращения - 12 часов. Следующий слой лака можно наносить через 24 часа. На время высыхания влияют тип лакируемой поверхности и толщина слоев.
Блеск	Высокоглянцевый.
Цвет	Дуб, орех, махагон, черный.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обыкновенных моющих средств.
Стойкость к растворителям	Устойчива к уайт-спириту и хозяйственному спирту, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре лак не выдерживает длительного хранения.
Тара	1/3 л и 1 л

ПЕТСИЛАККА**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Новая деревянная поверхность:**

Очистить поверхность от пыли и грязи. Обработать наружные деревянные поверхности составом Валтти-Похьюсте.

Ранее лакированная поверхность:

Вымыть поверхность щелочным смывочным раствором, например, раствором Маалипесу, тщательно промыть водой. Удалить старый лак скребком. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

Условия при лакировке

Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и лакируемого объекта выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Лакировка

Лак тщательно перемешивать перед применением. Произвести контрольную лакировку на отдельной доске или незаметном участке для проверки правильного оттенка. Если оттенок лака слишком темный, его можно разбавлять уайт-спиритом 1050 или универсальным лаком Миранол. Грунтовочную лакировку произвести универсальным лаком Миранол разбавленным на 20 % уайт-спиритом. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. Произвести лакировку в 1-3 слоя в зависимости от требуемого оттенка.

При лакировке наружных деревянных поверхностей рекомендуется произвести финишную лакировку лаком Уника Супер в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит и скипидар.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.

Не вдыхать паров растворителей и красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Носить защитные перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.