

ПИКА-ТЕХО**PIKA-TENO**

Код 250-серия

Тип	Акрилатная краска, содержащая масло.
Область применения	Предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей. Применяется для окраски наружных стен, обшивочных досок и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность 4-6м ² /л, На строганую и ранее окрашенную поверхность 7-9 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 39 %.
Плотность	ок. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится широкой кистью или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,018"-0,023", т.е. 0,460-0,580 мм. Допускается разбавлять до 10 % по объему.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	До отлипа - ок. 1 часа. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа при нормальных условиях. При более низкой температуре и в сырую погоду высыхание замедляется.
Блеск	Матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно гамме цветов "Наружные краски", а также большинство цветов гаммы "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленной среде.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

ПИКА-ТЕХО**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Новостройка:**

Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать в возможно ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком Валтти-Похьюсте. Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком Оксалакка. Загрунтовать поверхность одним слоем краски Пика-Техо или Масляная грунтовка. Окрасить 1-2 слоями краски Пика-Техо.

Ремонтная окраска:

С поверхности удалить старую краску скребком и корщеткой. Загрязненные и заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто 1 согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности покрыть грунтовочным антисептиком Валтти-Похьюсте, затем загрунтовать одним слоем краски Пика-Техо или Масляная грунтовка. Окрашенные ранее латексной краской поверхности загрунтовать одним слоем краски Пика-Техо, а окрашенные ранее масляной краской поверхности - одним слоем краски Пика-Техо, либо Масляная грунтовка. Окрасить поверхность 1-2 слоями краски Пика-Техо, в зависимости от отклонения цвета новой краски от старой, а также от состояния подложки. Если поверхность уже ранее окрашена краской Пика-Техо, то даже один слой может быть достаточно для ремонта стен, находящихся в хорошем состоянии.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время окраски и высыхания краски температура воздуха должна быть выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, развести водой. Наносить краску широкой кистью или распылением.

Во избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество краски одной партии.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит октил-изотиациолин.

МОЖЕТ РАЗДРАЖАТЬ КОЖУ.

Избегать попадания на кожу. Носить защитные перчатки.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.