

**ПИРТТИ морилка для панелей****PIRTTI paneelipetsi**

Код 890 6404

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая морилка на акрилатной основе.
<b>Область применения</b>	Предназначена для морения внутренних поверхностей согласно инструкции по применению.  Применяется для стен, потолков, дверей, полов и других деревянных поверхностей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	10-16 м <sup>2</sup> /л. Расход морилки колеблется в зависимости от породы, пористости и твердости дерева.
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится губкой, кистью или распылением.
<b>Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %</b>	От пыли - 1-2 ч. Следующий слой морилки или защитный лак можно наносить через 4-6 часов.
<b>Базис</b>	EP.
<b>Цвет</b>	По гамме цветов "Колеруемые лаки".
<b>Светостойкость</b>	Хорошая.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,9 л и 2,7 л и 9 л.

**ПИРТТИ морилка для панелей****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная подготовка</b>	<p>Новую деревянную поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.</p> <p>Ранее обработанную поверхность отшлифовать до чистого дерева.</p>
<b>Условия при обработке</b>	<p>Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше + 5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.</p>
<b>Морение</b>	<p>Морилку тщательно перемешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата в ней. Для проверки оттенка рекомендуется провести контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев.</p> <p>Наносить морилку губкой, кистью или распылением в один слой. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать без перерывов от начала до конца, а при обработке больших панельных поверхностей - несколько досок за раз. Для получения более светлого оттенка, морилку разбавить водой, например, в соотношении 1:1. Для получения более темной поверхности, наносить морилку повторно после высыхания первого слоя.</p> <p>После полного высыхания мореной поверхности произвести защитную лакировку глянцевым, полуглянцевым или полуматовым лаком Кива или матовым лаком Яло. Пол покрыть лаком Кири.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	<p>Рабочие инструменты промыть водой.</p>
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По морилке имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<p>Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.</p>