

ПРИМАФИКС шпатлевка**PRIMAFIX**

Код 001 6517

Тип	Полимермодифицированная шпатлевка на цементной основе для заделки неровностей на поверхности каменных фасадов. Стойка к воздействию воды и мороза.
Область применения	Предназначена для заделки мелких неровностей поверхности фасадов из бетона, силикатного кирпича, а также покрытых известково-цементной, либо цементной штукатуркой. Не применять для защиты стальной арматуры и для выравнивания известковой штукатурки. Можно применять также для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Размер частиц	Максимальный размер частиц шпатлевки - 0,3 мм.
Расход	Из 2 кг порошка получится около 3 л готовой к применению шпатлевки.
Разбавитель	Вода. См. инструкцию по применению.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Жизнеспособность при +20 °С	ок. 4 часа.
Прочность на сжатые, МН/м²	Более 10 (по стандарту СФС-ЕН 196-1).
Прочность на растяжение при изгибе, МН/м²	Более 4 (по стандарту СФС-ЕН 196-1).
Прочность сцепления, МН/м²	Более 0,7 (когезионное разрушение; по стандарту СФС-ЕН 196-1).
Цвет	Серый.
Хранение	Защищать в сухом месте (не на земле), остерегаться увлажнения. Срок хранения шпатлевки 1 год
Тара	Банки по 2 кг, мешки по 10 кг.

ПРИМАФИКС шпатлевка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка	Очистить трещины и неровности от старой отслаивающейся краски и других включений, например, щеткой. Сухие и впитывающие подложки до нанесения массы тщательно увлажнить чистой водой.
Шпатлевание	<p>Ввести порошок в чистую воду в соотношении 4 части по объему порошка на 1 часть по объему воды (т.е. 2 кг порошка на 0,8 л воды). Смешать в гомогенную массу, например, оснащенной мешалкой дрелью. Дать смеси постоять 5-10 минут, затем повторно смешать до приступления к работам.</p> <p>Наносить шпатлевку шпателем слоем толщиной не более 15 мм за один слой. Более глубокие неровности заделать в несколько приемов методом "мокрый по мокрому". Приготовить массу только в таком количестве, которое будет использовано в течение 4 часов. Защитить зашпатлеванную поверхность от слишком быстрого высыхания или увлажнить водой.</p>
Окраска	<p>Зашпатлеванную поверхность можно шлифовать и окрашивать после полного отверждения шпатлевки, однако не ранее, чем через сутки. Время отверждения сильно колеблется в зависимости от толщины слоя, типа подложки и температуры. При ремонта больших поверхностей или, в особенности, если шпатлевка наносится на старую краску, всегда рекомендуется провести контрольное шпатлевание небольшого участка и проверить сцепление шпатлевки с подложкой.</p> <p>Отремонтированную шпатлевкой Примафикс поверхность можно окрашивать фасадными красками Кивитекс и Новасил, а также силикатной краской Кивитекс согласно инструкциям по применению, представленными в технических спецификациях на краски.</p>
Условия при шпатлевании	Шпатлюемая поверхность должна быть влажной. Температура воздуха, шпатлевки и подложки должна быть выше + 5 °С. Избегать работ в жаркую погоду и при прямом солнечном освещении.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит цемент.</p> <p>РАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ПОПАДАНИИ НА КОЖУ И ПРИЕМЕ ВНУТРЬ. ДЛИТЕЛЬНОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ.</p> <p>Не вдыхать пыли от шпатлевки. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить защитную одежду, перчатки, очки или маску. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку материала. Беречь от детей.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.