

РЕАФЛЕКС 50**REFLEX 50**

Код 930 1512, 930 1513

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Двухкомпонентная эпоксидная краска. |
| Область применения | Применяется для окраски эмалированных ван и бетонных плавательных бассейнов. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|--|--|
| Сухой остаток | ок. 40 % по объему. |
| Плотность | 1,2 кг/л готовой к применению смеси. |
| Соотношение смешивания | 4 части по объему краски 1 часть по объему отвердителя (930 1514). |
| Жизнеспособность | ок. 4 часа после смешивания компонентов. |
| Практический расход | На практический расход влияют пористость и ровность окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения. Средний расход при грунтовке - 4-6 м ² /л, а при окраске - 6-8 м ² /л. |
| Время высыхания при +23 °С | От пыли - 1 час. Следующий слой наносить через 8 часов - 2 суток. Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток. |
| Разбавитель и очистка малярного инструмента | Растворитель Новопокс. |
| Блеск | Высокоглянцевый. |
| Цвет | Белый 0201 (код 930 1512) и "Лагуна" H034 по каталогу "Мониколор Нова" (код 930 1513). ВНИМ. Эпоксидным краскам характерно желтение цвета со временем. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Тара | Краска по 1 л (сод. 0,8 л), Отвердитель по 1/3 л (сод. 0.2 л). |

РЕАФЛЕКС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка

Новые бетонные бассейны:

Удалить цементный клей с бетонной поверхности шлифованием, дробеструйной очисткой или протравливанием соляной кислотой. Способ очистки выбирается в зависимости от типа помещения. Цементную пыль тщательно удалить пылесосом. Протравливание производится разбавленной соляной кислотой (1 часть крепкой соляной кислоты на 4 части воды), работая снизу вверх. Протравленную поверхность промыть обильной водой, сушить.

Старые бетонные бассейны:

Поверхность очистить от пыли и посторонних включений. Химикаты, жир и прочие загрязнения удалить промывкой эмульсией. Старую отслаивающуюся л/к пленку удалить шлифовкой или дробеструйной очисткой. Способ очистки выбирается в зависимости от типа помещения. Выбоины и впадины очистить до чистого бетона. Трещины расшить шлифовальной машиной или т.п. Посторонние включения и пыль удалить.

Эмалированные ванны:

Поверхность обезжирить и очистить от прочих загрязнений промывкой эмульсией. После очистки эмалированную поверхность отшлифовать до совершенно матового состояния. Посторонние включения и пыль тщательно удалить.

Условия при окраске

Бетонная поверхность должна быть сухой и выдержана мин. 4 недели перед покрытием. Относительная влажность бетона должна быть ниже 97 %. При окрашивании и высыхании краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше + 10 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Смешивание компонентов

Ввести отвердитель в краску и тщательно перемешать (рекомендуемое время смешивания 2-3 мин.). Дать смешанной краске простоять минут 10 до приступления к окраске.

ВНИМ. Организовать эффективный воздухообмен при проведении окрасочных работ.

Грунтовка

Грунтовку произвести эпоксидной краской Реафлекс 50, разбавленной на 20 % растворителем Новопокс. В зависимости от окрашиваемой поверхности, наносить либо мохерным валиком с коротким ворсом, либо кистью.

Ремонт бассейнов

Выбоины, раскрытие трещины и впадины заделать эпоксидной шпаклевкой Реафилл 500 П. Заделанные места отшлифовать до уровня окружающей поверхности, пыль тщательно удалить перед нанесением краски.

ВНИМ. Поверхность всегда грунтовать до ремонта.

Окраска бассейнов

Покрытие можно производить не раньше, чем через 8 ч. после грунтовки. Если грунтовка нанесена раньше, чем 2 суток назад, загрунтованную поверхность отшлифовать до окраски. Краску наносить мохерным валиком в 3-4 слоя для создания вполне беспористой поверхности.

ВНИМ. Краи бассейнов шершавить после наесения последнего слоя, насыпая на мокрую л/к пленку песок зернистостью 0,1-0,6 мм.

Окраска ванн

Покрытие можно производить не раньше, чем через 8 ч. от грунтовки. Если грунтовка нанесена раньше, чем 2 суток назад, загрунтованную поверхность отшлифовать до окраски. Краску наносить кистью в два слоя.

ОХРАНА ТРУДА

Готовая к применению смесь содержит ксилол и полиаминаддукт.

ОГНЕОПАСНО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.

Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитные перчатки и защитные очки или маску.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.