

КИВИСИЛ грунтовочный состав**KIVISIL pohjuste**
Код 001 7100

Тип	Водоземulsionный силиконовый грунтовочный состав (концентрат).
Область применения	Предназначен для грунтовки неокрашенных или окрашенных пористых, водопитывающих каменных поверхностей под фасадную краску Кивисил. Применяется для обработки фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	Расход готового к применению раствора: - на оштукатуренные поверхности 0,5 - 2 м ² /л - на бетонные поверхности 2 -4 м ² /л.
Плотность	ок. 1 кг/л.
Разбавитель	Вода. Готовый к применению раствор получается смешиванием концентрата с водой (соотношение смешивания дается в инструкциях по применению).
Способ нанесения	Наносится кистью, щеткой или наливанием.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	2-5 часов. Обработанную поверхность перекрасить фасадной краской Кивисил не раньше чем через сутки от грунтовки.
Атмосферостойкость	Хорошая. Предотвращает капиллярное проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию. Пропускает влагу в виде пара изнутри здания. Уменьшает появление солей на поверхности строения, препятствуя таким образом повреждению л/к пленки. Грунтовочный состав укрепляет подложку, когда соотношение смешивания 1:9 (1 часть грунтовочного состава Кивисил на 9 частей воды).
Хранение	Защищать от мороза. Хранить концентрат в плотно закрытой таре. Температура хранения не должна превышать +30 °С. Жизнеспособность смешанного с водой, готового к применению раствора составляет 24 часа.
Тара	1 л.

КИВИСИЛ грунтовочный состав**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Поверхности тщательно очистить стальной или жесткой волосяной щеткой от пыли, загрязнений и известковых солей. Если появление солей интенсивное и постоянное, поверхность не обрабатывать до устранения причины появления солей.
Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура должна быть выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.
Грунтовка	<p>1 часть грунтовочного состава Кивисил разводится либо в 9, либо в 19 частях воды, в зависимости от цели применения. На прочных подложках, при желании улучшать водоотталкивающие свойства поверхности, разбавить состав из расчета 1:19 (в 1 часть грунтовочного состава вводят 19 частей воды).</p> <p>При разбавлении смеси в соотношении 1:9, грунтовочный состав обладает также свойством укреплять подложку. Так как жизнеспособность смешанного раствора составляет 24 часа, рекомендуется приготавливать лишь то количество грунтовки, которое применяется за один день. Смешанный с водой раствор наносится в большом количестве щеткой или кистью по методу “мокрый по мокрому” (в 2-3 слоя подряд). Поверхность окрасить фасадной краской Кивисил или Новасил не ранее чем через сутки после нанесения грунтовки.</p> <p>Возможные брызги незамедлительно смыть с окон, или защитить окна от попадания брызг перед грунтованием.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит полиметилсилоксан.</p> <p>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ГЛАЗАМ.</p> <p>Избегать вдыхания паров растворителей. Носить респиратор и защитные очки. При обработке больших поверхностей рекомендуется применять противогаз с патроном содержащим активированный уголь. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть большим количеством воды, после чего прибегнуть к медицинской помощи.</p> <p>На грунтовочный состав имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.