

СПАККЕЛИ ПУУКИТТИ шпатлевка по дереву**SPAKKELI Puukitti**

Код 007 2200, 2203, 2205, 2207, 2210

Тип	Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. После высыхания Пуукитти повторяет натуральный цвет дерева (под сосну, березу, дуб, бук, махагон).
Область применения	Преназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Заделанное место легко лакировать, окрашивать или морить. Применяется для неподвижной и движной мебели, дверей, панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	67 %.
Плотность	1,8 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	Нетолстый слой шпатлевки можно шлифовать через 4 ч., толстые заделки считаются высохшими для шлифовки на следующий день.
Цвет	Под сосну (2203), березу (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210).
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	½ л береза, дуб, бук, махагон. ½ л, 10 л сосна.

СПАККЕЛИ ПУУКИТТИ шпатлевка по дереву**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.
Шпатлевание	<p>Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой. Наносить шпатлевку шпателем и, при необходимости, разводить водой. Углубления большого размера рекомендуются шпатлевать в нескольких слоях. Поверхность шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для панелей Пиртти или лаком-морилкой Дикко Колор.</p> <p>Лакировку можно производить, например, лаками Кива для внутренних работ, Панели-Ясса для панелей, матовым лаком Яло, универсальным лаком Миранол или каталитным лаком Диккопласт.</p>
Очистка инструментов и разбавление	Рабочие инструменты вымыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.