

СУПИ САУНАСУОЯ для защиты бани**SUPI SAUNASUOJA**

Код 868 6404

Тип	Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе.
Область применения	<p>Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит компоненты против синевы и плесени. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полка бани.</p> <p>Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, умывальной и раздевальне бани.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-12 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 16 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - ок. 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа. Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.
Блеск	Полуматовый.
Базис	EP.
Цвет	По гамме цветов "Колеруемые лаки".
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9л, 2,7л, 9л.

СУПИ САУНАСУОЯ для защиты бани**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, шероховатые деревянные поверхности отшлифовать перед покрытием. Пыль от шлифовки удалить.
Условия при обработке	Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше + 5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.
Обработка	Состав тщательно перемешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, развести водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева, а в парильне только одним слоем. При нанесении колерованного состава, для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей - несколько досок зараз.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. По составу имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.