

ТЕХО масляная краска**ТЕНО**
Код 260-серия

Тип	Масляная краска на алкидной основе.
Область применения	Предназначена для окраски наружных пиленых и строганых деревянных поверхностей, а также пропитанной под давлением древесины. Применяется для окраски наружных стен, оконных переплетов, перил, заборов, флагштоков и т.д..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность 6-8 м ² /л, На строганую и корашенную поверхность 9-11 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 73 % в зависимости от цвета.
Плотность	ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	При грунтовании растворитель Техо или грунтовочный антисептик Валтти-Похьюсте (ок. 10 %), при окраске (при необходимости) уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	Окрашенная поверхность считается высохшей через сутки. Следующий слой рекомендуется наносить через несколько суток после грунтования. При более низкой температуре, в сырую погоду или при нанесении краски толстыми слоями высыхание замедляется.
Блеск	Полуглянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно гамме цветов "Наружные краски", а также большинство цветов гаммы "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость	Масляным краскам свойственно медленное выцветание окрашенной поверхности под атмосферным воздействием. При этом изменяется и цвет, в особенности, темных оттенков краски.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной банке краска не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

ТЕХО масляная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка**

Очистить **неокрашенную деревянную поверхность** от грязи, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать в возможно ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком Валтти-Похьюсте. Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком Оксалакка.

С окрашенной ранее поверхности удалить старую краску скребком и корщеткой. Загрязненные и заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто 1 согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности покрыть грунтовочным антисептиком Валтти-Похьюсте.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время окраски и высыхания краски температура воздуха должна быть выше + 5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Проводить окрасочные работы заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как влага вызывает тусклость свежей лакокрасочной пленки.

Окраска

Во избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество краски одной партии. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску кистью. Для нанесения первого слоя развести краску растворителем Техо или грунтовочным антисептиком Валтти-Похьюсте на 10 %. Наносить второй слой неразбавленной краски через сутки, или желательнее, через несколько суток после грунтования. При необходимости, краску можно разводить уайт-спиритом. Торцевые концы досок обработать особенно тщательно.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.