

УЛЬТРА**ULTRA**

Код 251-серия

Тип	Акрилатная краска.
Область применения	Предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей. Применяется для окраски наружных стен, обшивочных досок и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность - 4-6 м ² /л. На окрашенную и строганую поверхности - 7-9 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 41 %.
Плотность	ок. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, щеткой или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"-0,023", т.е. 0,460-0,580 мм. Допускается разбавлять на 0-10 % по объему.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	На отлип - 1 час. Следующий слой можно наносить через 2-4 ч. при нормальных условиях. При более низкой температуре и влажной погоде время высыхания удлиняется.
Блеск	Полуматовый.
Базисы	А и С.
Цвет	Цвета по каталогу "Краски для наружных работ" (Ulkomaalivärikartta). Можно колеровать и цвета, отмеченные буквами А и С в каталоге "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость	Хорошая, даже в промышленной среде.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

УЛЬТРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка

Новостройка:

Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать на возможно ранней стадии строительства антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похьюсте. Защитить ржавеющие металлические детали, как например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком Оксалакка. Загрунтовать поверхность в один слой краской Ультра или Масляной грунтовкой. Окрасить в 1-2 слоя краской Ультра.

Ремонтная окраска:

С поверхности удалить старую краску скребком и щеткой. Загрязненные и заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто 1 согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности обработать антисептирующим составом Валтти-Похьюсте. Загрунтовать в один слой краской Ультра или Масляной грунтовкой. Окрашенные ранее латексной краской поверхности загрунтовать в один слой краской Ультра, а окрашенные масляной краской поверхности - либо краской Ультра, либо Масляной грунтовкой. Поверхность окрасить в 1-2 слоя Ультрой в зависимости от отклонения цвета новой краски от старой, а также от состояния подложки. Если старая поверхность окрашена ранее Ультрой, даже один слой может быть достаточным для ремонта стены, находящейся в хорошем состоянии.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время окраски и высыхания краски температура воздуха должна быть выше + 5°C, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить щеткой или распылением под высоким давлением. Торцевые концы обрабатывать особенно тщательно. Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади необходимо смешать достаточное количество краски в одном сосуде.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит октлизотиациолин.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом. Избегать попадания на кожу. Носить защитные перчатки.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.