

ВАЛТТИ-ПОХЪЮСТЕ грунтовочный антисептик**VALTTI-POHJUSTE**

Код 005 0500

Тип	Грунтовочный антисептирующий состав для древесины, содержащий льняное масло. Валтти-Похьюсте впитывается в древесину и замедляет воздействие влажности, грибков гнили, плесени и синевы.
Область применения	<p>Предназначен для защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций под финишную обработку. Применяется для пиленой и строганой деревянной поверхности, а также бревенчатой и пропитанной под давлением древесины снаружи здания. Так как бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, последующую обработку стоит произвести как можно скорее. Возможность подколоровать состав под цвет дерева, придает древесине более хорошую защиту от солнечных лучей. Не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц. Применение в других целях и не в соответствии с инструкцией запрещается.</p> <p>Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими антисептиками или окраске (кроме красок на основе красной охры).</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность 4-5 м ² /л. На строганую и бревенчатую поверхности 8-10 м ² /л.
Сухой остаток	15%.
Плотность	ок. 0,8 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью или погружением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	На отлип - приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.
Цвет	Бесцветный и цвет под дерево.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ВАЛТТИ-ПОХЬЮСТЕ грунтовочный антисептик**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи, плесени и посторонних включений. Покрытие плесенью поверхности промыть составом "Хомеенпойсто 1" согласно инструкции по применению. Защитить растения от брызг антисептика.
Условия при окраске	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава, температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Обработка	Деревянную поверхность обработать составом Валтти-Похьюсте в возможно ранней стадии строительства. Состав наносится обильным слоем кистью, щеткой или погружением. Торцевые концы древесины обработать с особой тщательностью. Подкрашенный состав тщательно смешивать перед применением, а также во время обработки.
Очистка инструментов	Рабочий инструмент промыть уайт-спиритом 1050.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит алифатический уайт-спирит и йодпронилбутилкарбамат в качестве активатора.</p> <p>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНОЕ: ПРИ ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ.</p> <p>Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. При проглатывании вовнутрь не вызывать рвоту, а незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку.</p> <p>На "Валтти-Похьюсте" имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку - соблюдать местное законодательство.